

Vakuumdichtband Gelb 10mm

Artikelnummer: 25034

Ein Dichtungsband, das für die Vakuuminfusion entwickelt wurde, um alle Bänder in seiner Kategorie zu übertreffen. Mit einer ausgezeichneten Anfangsklebrigkeit wird eine luftdichte Abdichtung während des Härtungszyklus erreicht. Es bietet einfaches Entpacken und minimale bis keine Reinigung zwischen den Produktionszyklen. Es weist hervorragende Gebrauchs- und Freigabeeigenschaften bei Verbund- und Metallwerkstoffen, sowohl im Ofen- als auch Autoklavenbereich auf. Das Band hat einen optimalen Härtungstemperaturbereich von Raumtemperatur bis 210 ° C.

- zum Ankleben und Abdichten von Vakuumfolie und Form
- leicht zu verarbeiten
- sehr gute Anfangsklebrigkeit
- konstante Haftung bei niedrigen Temperaturzyklen
- sauber abstreifbar, praktisch ohne Rückstände, bei Raumtemperatur
- gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- die Oberfläche sollte sauber, trocken und staubfrei sein.
- Platzieren Sie den Streifen auf die Oberfläche unter Vermeidung von Luftblasen mit dem Trennpapier auf die Oberseite, Entfernen Sie dann das Trennpapier beim Auflegen der Folie
- es empfiehlt sich die Streifen unter 60°C zu platzieren um ein Verformen der Teile zu vermeiden

Farbe	Gelb	
Breite x Dicke x Länge pro Rolle	10mm x 3mm x 15m	
Shore-Härte A	23 index	ASTM 2240
Loop Tack Test¹	24,5 N/25mm	ASTM D 6195
Probe Tack Test²	4 N	ASTM D 2979
Anwendungstemperatur	5°C - 50°C	
Gebrauchstemperatur	Raumtemperatur bis 210°C	

¹Die Anfangs- oder Soforthaftung (TACK) wird mit konstanter Abzugsgeschwindigkeit ermittelt!

²Anfangshaftung von Klebeflächen (Eine flache Kreisfläche (Stempel) wird mit konstantem Druck an die Klebefläche angepresst und über eine kurze Zeit gehalten. Dann wird der Stempel gelöst und die benötigte Kraft wird gemessen.)

Vakuumdichtband Gelb 10mm

Das Produkt muss an einem trockenen Ort gelagert werden. Bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und +25°C muss das Produkt innerhalb von 12 Monaten eingesetzt werden. Das Produkt ist nicht frostsicher. Das Material ist bei fachgerechter Verwendung nicht gefährlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Brennbarkeitsklasse: M1 (UNE 23727: 1990 - UNE23721: 1990)

Brandverhalten: E (EN 11925 - 2; EN 13501 - 1)

Die Angaben auf dieser Produktinformation liegen innerhalb einer Toleranz von +/- 5%. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.