

# Glasoberflächenvlies

## Technisches Merkblatt

### Glas-Oberflächenvlies 28g/m<sup>2</sup>

#### Glasfaser | Glass fibers | Fibres de verre

Durchmesser: 16 µm

#### Faserart | Fiber type | Type des fibres

C-Glas nach DIN 1259 Teil 1

#### Bindemittel | Binder | Liant

Acrylat-Polymer

Prüfmerkmal	JM-Prüfvorschrift	Einheit	Min-Wert	Sollwert	Max-Wert
<b>Flächengewicht</b>	4.2 DIN EN 29 073-1	g/m <sup>2</sup>	27,0		33,0
<b>Glühverlust</b>	4.3.1 DIN EN 13820	%	6,0		8,0
<b>Dicke</b>	4.7 DIN EN ISO 9073-2	mm		0,30	

Die Standardlauflänge kann bei max. 20% der Lieferung um ± 8% abweichen.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.