

Technisches Merkblatt
Glasfilamentgewebe Finish 440g/m²

Produkttyp (nach Faser)		E Glas
Gewicht	g/m ²	450
Webart		SCheindreher
Kettgarn	Kette	5 x EC9 68
Schussgarn	Schuss	EC9* 272
Kettfadenzahl	Enden/cm	6,0
Schussfadenzahl	Enden/cm	8,5
Zugfestigkeit Kette	N/cm	800
Zugfestigkeit Schuss	N/cm	907

* oder EC13 272 je nach Verfügbarkeit des Garns

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.