



Glasfilamentgewebe Silane 390 Leinwand **DDComposite**

Allgemeine Daten

Glastyp	E GLASS
Haftvermittler	Silane
Harzkompatibilität	Epoxidharz
Farbe	Weiß
Filament-Durchmesser	13µm

Eigenschaften

	Werte	Standard No.
Empfohlene Lagertemperatur (°C)	23	GB/T 9914.2-2001
Empfohlene Lagerluftfeuchtigkeit (%)	62%	GB/T9914.1-2001
Dichte (ends/cm)	Kette	8
	Schuß	7
Zerreifestigkeit (N/50*200mm)	Kette	2500
	Schu	2200
Gewicht (g/m²)	400+/-32	
Breite (cm)	100 ± 1,0	

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfltigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen fr die beabsichtigten Zwecke und von Prfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung fr die Richtigkeit und Vollstndigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.