

Spritzroving 2400

Das Mehrfaden-Roving ist eine überzeugende Lösung für Verarbeiter, die Zeit sparen und gleichzeitig optimale Leistung bei kontinuierlichen Sprühverlegeverfahren erzielen möchten.

- Hergestellt aus dem patentierten, korrosionsbeständigen E-CR-Glas
- Kompatibel mit Polyester- und Vinylester-Harzsystemen.

FÜR DAS SPRÜHVERFAHREN BEI GROSSEN UND VERTIKALEN BAUTEILEN

Hervorragende Verarbeitbarkeit

- Geringe Flusenbildung in Kombination mit einfacher Zerkleinerung und Ausrollbarkeit, hervorragende Eignung für das flache Auflegen sowie gleichmäßige Verteilung sparen Zeit.
- Entwickelt für optimale Leistung bei Sprühverfahren, bei denen eine mittlere Benetzungsgeschwindigkeit bevorzugt wird.
- Hervorragende Verarbeitungsleistungen werden mit hochgefüllten Harzsystemen erzielt.

Außergewöhnliche Eigenschaften

- Hervorragende Oberflächenqualität, ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit, keine Lufteinschlüsse und geringer Rückfederungseffekt.
- Enthält Glasfaser, die die elektrischen (keine statische Aufladung) und mechanischen Eigenschaften von herkömmlichem E-Glas mit der Säurebeständigkeit von E-CR-Glas kombiniert.

Anwendungsgebiet

Spritzroving 2400 kann in einer Vielzahl von Spritzgussanwendungen eingesetzt werden, darunter Boote, Ladeflächenabdeckungen für Lkw, Karosserieteile, Badewannen, Duschkabinen, Whirlpools, Tanks sowie Anwendungen mit großen Bauteilen, komplexen Formen oder starken Krümmungen.

Technische Merkmale

LINEARES GEWICHT DES ROVING (TEX)	GLÜHVERLUST (%)	FEUCHTIGKEITSGEHALT (%)
	ISO 1887: 1995	ISO 3344: 1997
2400 +/- 120	1.10% +/- 0.15	≤ 0.15

Verfügbarkeit & Verpackung

Produkt	EIGENSCHAFTEN			
	DURCHMESSER (MM)		HÖHE (mm)	Netto- Gewicht (kg)
	INTERNAL	EXTERNAL		
Spritzroving 2400	75	280	260	19

Jede Rolle ist durch eine Polyethylenfolie geschützt und mit einem individuellen Etikett gekennzeichnet; bitte entfernen Sie die Folie während des Gebrauchs nicht.

Spritzroving 2400

Lagerung

Es wird empfohlen, Glasfaserprodukte an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern. Die Glasfaserprodukte müssen bis zum Einsatz in ihrer Originalverpackung verbleiben; das Produkt sollte 48 Stunden vor der Verwendung in der Werkstatt in der Originalverpackung gelagert werden, damit es sich an die Temperatur in der Werkstatt anpassen kann und Kondensation verhindert wird, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Die Verpackung ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, das Produkt vor Witterungseinflüssen und anderen Wasserquellen zu schützen. Bei sachgemäßer Lagerung gibt es keine bekannte Haltbarkeitsdauer für das Produkt, jedoch wird empfohlen, es zwei Jahre nach dem ursprünglichen Herstellungsdatum erneut zu prüfen, um eine optimale Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.
