

Biaxial Glasgelege 450g/m²

Technisches Merkblatt

Materialbezeichnung	Biaxial-Glasgelege 450g/m²		
Textile Konstruktion			
	Einheit	Nennwert	Prüfnorm
Glasart	E- GLAS		
flächenbezogene Masse	g/m²	445	ISO 3374
Grenzwertabweichung vom Nennwert	%	± 5	
1. Lage: - 45°	g/m²	217	DIN 53856
2. Lage: 0°	g/m²	3	
3. Lage: + 45°	g/m²	217	
1. Lage: - 45°	tex	300	
2. Lage: 0°	tex	68	
3. Lage: + 45°	tex	300	
Bindungsart		nähen	
Nähfäden Polyester	g/m²	≤ 8	
Feuchteanteil	%	≤ 0,15	DIN EN ISO 3344
Randausführung	geschnitten		
Rollenbreite*	cm	127	ISO 5025
Grenzabweichung vom Nennwert	cm	±1,5	
Schlichtetyp	Kunststoffschlichte – kompatibel mit UP-, VE und EP-Harze		
Haftmittel	Silan		

Sicherheitshinweis	
Toxikologisches Verhalten	Toxikologisch ungefährlich, keine Lungengängigkeit,
Brennbarkeit Polyesternähfaden	Selbstentzündungstemperatur nach DIN 51794: 485°C Zersetzungstemperatur: >300°C gefährliche Verbrennungsprodukte: CO, CO ₂
Lagerung	in der Originalverpackung, trocken, vor Feuchtigkeit schützen, Lagertemperatur < 35°C, Hinweis: Verarbeitung erst nach Konditionierung (24h) an die Verarbeitungstemperatur

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.

Stand 10/2017