

Biaxial Glasgelege 800g/m²

Technisches Merkblatt

Materialbezeichnung	Biaxial-Glasgelege 800g/m²		
Textile Konstruktion			
	Einheit	Nennwert	Prüfnorm
Glasart	E-GLAS		
flächenbezogene Masse	g/m²	833	ISO 3374
Grenzwertabweichung vom Nennwert	%	± 5	
Lagen / Fadenorientierung:			
1. -45°	g/m²	401	
2. 90°	g/m²	20	
3. 0°	g/m²	2,5	
4. +45°	g/m²	401	
Wirkfaden (Polyester)	g/m²	≤ 10	
Bindung		Franse	
Markierungsfäden Polyester	jeweils links u. rechts 1 Nähfaden BLAU 50mm vom Rand jeweils links u. rechts 1 Nähfaden GELB 75mm vom Rand jeweils links u. rechts 1 Nähfaden GRÜN 100mm vom Rand		
Breite*	cm	127, 254	DIN ISO 5025
Grenzwertabweichung vom Nennwert	%	± 1,5	
Stichlänge	mm	2	
Feuchteanteil	%	≤ 0,15	DIN EN ISO 3344
Schlichtetyp	Kunststoffschlichte – kompatibel mit UP-, VE und EP-Harzen		
Haftmittel	Silan		

Sicherheitshinweis	
Toxikologisches Verhalten Brennbarkeit Polyesternähfaden	Toxikologisch ungefährlich, keine Lungengängigkeit Selbstentzündungstemperatur nach DIN 51794: 485°C Zersetzungstemperatur: > 300°C Gefährliche Verbrennungsprodukte: CO, CO ₂

Lagerung	in der Originalverpackung, trocken, vor Feuchtigkeit schützen, Lagerungstemperatur < 35°C, Hinweis: Verarbeitung erst nach Konditionierung (24h) an die Verarbeitungstemperatur
-----------------	--

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.

Stand 08/2011